



Technisches Datenblatt

PVC Plane DICOPLAN

erhältlich in Farben: braun

Trägergewebe	Polyester 110 tex
Gesamtgewicht	680 g/qm
Reissfestigkeit	260 / 250 daN / 5 cm*
Weiterreissfestigkeit	32 / 28 daN
Brennverhalten	DIN75200 (<100 mm/min)
Temperaturbeständigkeit	- 30° C / + 70° C

www.planen-hauser.de

Hauser Planen + Zelte e.K. - Raiffeisenstrasse 2 - 78549 Spaichingen
Tel. 07424 7033890 Fax. - 07424 7033891 - Info@planen-hauser.de