



Technisches Datenblatt

PVC Plane JET901

Vorderseite weiss / Rückseite grau

Trägergewebe	Polyester 110 tex
Gesamtgewicht	900 g/qm
Reissfestigkeit	400 / 400 daN / 5 cm*
Weiterreissfestigkeit	60 / 50 daN
Brennverhalten	DIN75200 (<100 mm/min)
Temperaturbeständigkeit	- 30° C / + 70° C

www.planen-hauser.de

Hauser Planen + Zelte e.K. - Raiffeisenstrasse 2 - 78549 Spaichingen
Tel. 07424 7033890 Fax. - 07424 7033891 - Info@planen-hauser.de